

# Datenblatt / Datasheet / fiche technique



**Produktgruppe:**  
product group: **MULTI**  
groupe de produits:

**Produkt:**  
product: **KÖHLERDISPLAY**  
produits:

Dicke Thickness Epaisseur (mm)	Flächen- gewicht Grammage Grammage (g/m <sup>2</sup> )	Rohdichte Raw density Poids spécifique (g/cm <sup>3</sup> )	Volumen Bulk Main (cm <sup>3</sup> /g)	Altpapier 1.02 Recycled fibre 1.02 Papier recyclé 1.02 (%)	Relative Feuchte <sup>1</sup> Rel. Humidity Humidité relative (%)	pH-Wert <sup>2</sup> PH-value PH	Formate Sizes Formats (cm)	Grenzwerte / Limits / Limites						
								Dicke Thickness Epaisseur (%)	g/m <sup>2</sup> (%)	(g/cm <sup>3</sup> ) (%)	(cm <sup>3</sup> /g) (%)	Feuchte Humidity Humidité	Format Size Formats (mm)	Winkel Angle Angle (mm/m)
<b>geklebt / pasted / collé</b>														
1,50	1.050	0,700	1,43	60	60	7,0	70/80/100/120 x 50-180	+/- 6	+/- 6	+/- 6	+/- 6	+/- 10	+2 / -0	2
1,60	1.120	0,700	1,43	63	60	7,0	70/80/100/120 x 50-180	+/- 6	+/- 6	+/- 6	+/- 6	+/- 10	+2 / -0	2
1,70	1.190	0,700	1,43	65	60	7,0	70/80/100/120 x 50-180	+/- 6	+/- 6	+/- 6	+/- 6	+/- 10	+2 / -0	2
1,80	1.260	0,700	1,43	67	60	7,0	70/80/100/120 x 50-180	+/- 6	+/- 6	+/- 6	+/- 6	+/- 10	+2 / -0	2
1,90	1.330	0,700	1,43	68	60	7,0	70/80/100/120 x 50-180	+/- 6	+/- 6	+/- 6	+/- 6	+/- 10	+2 / -0	2
2,00	1.400	0,700	1,43	70	60	7,0	70/80/100/120 x 50-180	+/- 6	+/- 6	+/- 6	+/- 6	+/- 10	+2 / -0	2
2,10	1.470	0,700	1,43	71	60	7,0	70/80/100/120 x 50-180	+/- 6	+/- 6	+/- 6	+/- 6	+/- 10	+2 / -0	2
2,20	1.540	0,700	1,43	73	60	7,0	70/80/100/120 x 50-180	+/- 6	+/- 6	+/- 6	+/- 6	+/- 10	+2 / -0	2
2,40	1.680	0,700	1,43	75	60	7,0	70/80/100/120 x 50-180	+/- 6	+/- 6	+/- 6	+/- 6	+/- 10	+2 / -0	2
2,50	1.750	0,700	1,43	76	60	7,0	70/80/100/120 x 50-180	+/- 6	+/- 6	+/- 6	+/- 6	+/- 10	+2 / -0	2
2,80	1.960	0,700	1,43	79	60	7,0	70/80/100/120 x 50-180	+/- 6	+/- 6	+/- 6	+/- 6	+/- 10	+2 / -0	2
3,00	2.100	0,700	1,43	80	60	7,0	70/80/100/120 x 50-180	+/- 6	+/- 6	+/- 6	+/- 6	+/- 10	+2 / -0	2
3,20	2.240	0,700	1,43	81	60	7,0	70/80/100/120 x 50-180	+/- 6	+/- 6	+/- 6	+/- 6	+/- 10	+2 / -0	2
3,50	2.450	0,700	1,43	83	60	7,0	70/80/100/120 x 50-180	+/- 6	+/- 6	+/- 6	+/- 6	+/- 10	+2 / -0	2
4,00	2.800	0,700	1,43	85	60	7,0	70/80/100/120 x 50-180	+/- 6	+/- 6	+/- 6	+/- 6	+/- 10	+2 / -0	2

**Varianten:** **Zwischen den angegebenen Dicken und Flächengewichten sind weitere Varianten möglich.**

variants: Further thicknesses and specified grammages can be delivered.

variantes: Autres épaisseurs et grammages sont livrables.

---

**Farbe:** **graue Einlage + beidseitig GD-Liner / Durch den eingesetzten Rohstoff sind Farbschwankungen möglich.**

color: grey inlay + both sides GD-Liner / Due to the raw material used color fluctuations in various shades are possible.

couleur: doublure grise + sur les deux côtés GD-Liner / La matière première utilisée peut causer différentes nuances.

---

**Formate:** **Weitere Formate sind mit Preiszuschlag möglich.**

Size: Other sizes available on demand and with additional costs.

Formats: Autres formats avec supplément.

---

**Zuschnitte:** **Kleinere Formate sind mit Schneidzuschlag lieferbar.**

cut pcs.: Additional cutting costs for cut pcs.

découpes: Formats plus petits avec supplément de découpage.

---

**Besonderheiten:** **Auf Wunsch ist diese Qualität auch als FSC®- bzw. PEFC™-Qualität lieferbar.**

characteristics: A delivery in FSC®- or PEFC™ quality is optional.

particularités: Sur demande livrable en qualité FSC®- ou PEFC™.

---

<sup>1</sup> bei 20 ° C. / at 20 ° C. / à 20 ° C.

<sup>2</sup> **Laufende Messungen ergeben einen neutralen Wert von ca. pH 7,0. Aufgrund des eingesetzten Rohstoffes können wir für die angegebenen Werte keine Garantie übernehmen.**

<sup>2</sup> Ongoing measurements give a neutral value of approx. PH 7.0. Due to the raw material used we cannot guarantee the values given.

<sup>2</sup> Les mesures en cours donnent une valeur neutre d'environ pH 7,0. En raison de la matière première utilisée nous ne pouvons pas garantir les valeurs indiquées.

---

**Stand:** **01.08.2022** **Mit diesem Stand verlieren alle vorhergehenden Spezifikationen ihre Gültigkeit.**

As of: All previous specifications will lose their validity with this update.

Validité: Toutes les spécifications précédentes perdent la validité avec cette nouvelle version.